

جدول محصولات و اطلاعات محصولات یسکمی

محصولات	YESCHEMIE 6000 S	YESCHEMIE 6000 FC	YESCHEMIE 6000 T	YESCHEMIE 6000 L	YESCHEMIE 6000 P
رنگ	سفید	سفید	شفاف	کاملاً رقیق و شفاف	هاردنر سیاه / رزین سفید
نسبت اختلاط	۱ به ۱	۱ به ۱	۱ به ۲	۱ به ۵	۲ به ۱
زمان کار	۴۵	۵	۲۰	۲۰ دقیقه	۲۰
حداقل زمان گیرایی در دمای ۲۵ درجه	۴ تا ۶ ساعت	۱۵ دقیقه	۴ تا ۶ ساعت	۴ تا ۶ ساعت	۴ تا ۶ ساعت
گیرایی کامل	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۷۲ ساعت	۲۴ ساعت
مقاومت کششی	۲۵ مگاپاسکال	۲۵ مگاپاسکال		۴۶ مگاپاسکال	
مقاومت برشی	۱۰ مگاپاسکال	۱۰ مگاپاسکال	۱۰ مگاپاسکال	۷ مگاپاسکال	۱۰ مگاپاسکال
مقاومت فشاری	۸۰ مگاپاسکال	۶۵ مگاپاسکال	۶۰ مگاپاسکال	۵۵ مگاپاسکال	۷۰ مگاپاسکال
مقاومت خمشی	۱۵ مگاپاسکال	۱۸ مگاپاسکال	۱۸ مگاپاسکال	۲۰ مگاپاسکال	۱۵ مگاپاسکال
کاربرد	نصب دائمی سنگ نما و اتصال دائمی انواع مصالح ساختمانی در صنعت ساختمان سازی	چسب ۵ دقیقه ای جهت اتصال فوری سنگ و انواع مصالح چسب ساختمانی، نشستی گیری و تعمیرات اورژانسی لوله و مخازن فلزی، بتنی و فایبرگالس	چسب شفاف جهت اتصال دائمی انواع مصالح ساختمانی در صنعت ساختمان سازی	تقویت و استحکام سنگ های مرمر گرانبه تر و زردی و حداکثر نفوذ	ملات تعمیراتی جهت بتن، مانند تعمیر پل اسلکله

چسبندگی و اتصال دائمی اتصال بتن قدیمی به جدید	نفوذ بسیار بالا و عدم زردگرایی	✓ حفظ قدرت چسبندگی حتی در زمان غوطه ور شدن در آب بعد از پخت کامل چسب ✓ مقاوم در برابر لرزش و ضربه ✓ ایجاد پیوند دائمی و ماندگار	چسب بسیار فوری	مقاوم به شرایط بد آب و هوایی مقاوم به نور خورشید و سیکل دمایی مقاوم نسبت به ارتعاش و لرزش	خواص کلیدی
---	---------------------------------------	--	-----------------------	---	-------------------